



ポリマーセメントモルタル用プライマー

CSポリマー

用途

- … 3～10倍（重量比）の水で希釈し、
プライマーとしてご使用ください。
標準塗布量は、原液で0.01～0.1kg/m²です。

概要

- … 外 観 乳白色液体
主成分 アクリル系ポリマー
比 重 1.03～1.07
pH値 7.0～9.0
荷 姿 4kgポリ缶



特長

- … CSモルタル#100PS・#100P、CSフィラー#120Pの接着性を向上させます。
環境ホルモン関連の物質は使用しておりません。

粉体型ポリマーセメントモルタル



CSモルタルは、
繊維で補強され、
ひび割れや剥離に
対し抵抗性を発揮

- ・100PS：速硬型
- ・100P：普通型

用途：左官による
断面修復、表層被覆

粉体型表面被覆材ポリマーセメントモルタル



CSフィラーは、
1～2mmの平滑
な仕上げが容易に
できます

用途：左官・刷毛
塗り・吹付による
美装処理など

