

御中



品質試験成績表

製品名: CSフィラー#120P

Lot No.: サンプル

試験項目		試験値	基準値	試験方法
フロー値	直後	207	—	JIS A 1171 準用
圧縮強さ (N/mm ²)	材齢7日	17.7	—	
	材齢28日	30.2	—	
接着強度 (N/mm ²)	材齢28日	1.9	1.5以上	(注1)

注1: 基材のコンクリート平板にモルタルを約10mmの厚さに塗布し、所定材齢にて約40×40mmの切り込みを入れ、ジグを設置し日本建築仕上学会認定の油圧式簡易引張試験機で測定した。

試験温度20℃