

御中



品質試験成績表

製品名:CSモルタル#100P

Lot No.: サンプル

試験項目		試験値	基準値	試験方法
フロー値 (mm)	直後	152	150～180	JIS A 1171 準用
圧縮強さ (N/mm ²)	材齢7日	50.8	24.0以上	
	材齢28日	56.5	40.0以上	
曲げ強さ (N/mm ²)	材齢7日	10.6	—	
	材齢28日	10.9	6.0以上	
接着強度 (N/mm ²)	材齢28日	4.5	1.5以上	社内法(注1)

試験温度20℃

試料作製方法

「CSモルタル#100P」を、水材料比16.5%で3分間練り混ぜたモルタルを用いた。

注1:基材のコンクリート平板にモルタルを約10mmの厚さに塗布し、所定材齢にて約40×40mmの切り込みを入れ、ジグを設置し日本建築仕上学会認定の油圧式簡易引張試験機で測定した。